

GlassBodyCoat

ガラスボディコート

ハードコート ガラス系の硬い被膜で汚れ・傷・退色劣化の防止!すばらしい光沢!

施工素材 塗装・アルミ・ステンレス・FRP樹脂・ガラス・陶器タイル・フィルム・カットングシート

親水タイプ 簡単施工、手塗り可能

弱親水 高耐久型

Hybrid親水TypeB



型式M094B

- 親水性でウロコ状汚れを大幅に軽減 ※本品は弱親水性です。
- 傷んだ素地の美観回復・光沢付与に

(注意) 施工直後は撥水性。少しずつ親水性に変化します。※露天(屋外)で2~3週間かかります。

※屋内で使用の場合、親水性になります。

硬度=7H 耐久=2年~5年

容量=22mL / 118mL / 500mL / 1L



撥水タイプ

標準



型式M084

- 初心者でも簡単作業
- 拭き上げ仕上げ専用
- 自動車への施工に最適

硬度=5~6H

膜厚=0.5μ/1回、1μ/2回

乾燥=2hr ※季節により異なる

耐久=2年 (2度塗りの場合)

容量=50mL / 150mL /

400mL / 1L / 2L / 4L



VIP-I



型式M0941

- 分厚く硬い被膜で強力ガード
- 折曲性に優れ、柔らかい素材にも使用可能
- シーンにあわせて塗り方も選べる
- VIP-IIは重ね塗りの利便性をプラス

硬度=5~6H

膜厚=拭きの場合:0.5μ/1回、1μ/2回 厚塗の場合:4μ/1回、8μ/2回

組成=24hr/50%、3日/80%、7日/90% ※季節により異なる

乾燥=2hr 耐久=5~8年

容量=50mL / 150mL / 400mL / 1L / 2L / 4L



VIP-II



型式M0942

AEON活性コート

薄膜密着型 無機系変性シリコンとイオン電荷技術により優れた防汚機能を発揮

施工素材 塗装・アルミ・ステンレス・FRP樹脂・ガラス・陶器タイル・フィルム・カットングシート

水性タイプ (ツヤあり)



内装から外装まで

※重ね塗り可
誰でも簡単!!
ムラなく綺麗に
仕上がります。

型式M076



油性強力タイプ

(ツヤ付与なし)



外装・水まわりに

※重ね塗り不可
ムラなく塗りのば
すのに少し手間
が必要です。

型式M075



- 施工簡単!高性能!スプレーしてクロスで拭くだけ!
- 防汚、酸化防止機能、紫外線による退色劣化の防止
- 仕上がりすべすべ。抗菌、帯電防止
- 自動車ガラスも弱撥水で視界良好。ワイパー交換不要

効果 『撥水は汚れやすい』と思われがちですが、本品は高密度イオン化技術と疎水に近い弱撥水効果でウォータースポットの発生を大幅に抑制します。

成分=無機系変性シリコン

膜厚=薄膜密着型のため測定不可 乾燥=5分

耐久=水性タイプ/3ヵ月~1年 油性タイプ/1年~3年

容量=100mL / 200mL / 300mL / 500mL / 2L / 4L / 18L

ガラピカ親水コート

ガラス専用

初心者でも簡単!

**ウロコが付かない!
優れた防汚機能!**

- 視界スッキリ!お手軽!
- 防汚・曇り止め効果
- 手塗り、ガン噴き可
- 手直し簡単、重ね塗り可

成分=シリカ

膜厚=薄膜密着型のため測定不可

乾燥=1時間以上(長いほうがよい)

容量=200mL / 400mL / 2L / 5L

硬度=7H

耐久=防汚2年 親水機能6ヶ月~1年
曇り止め効果1年



型式M087

ポイント)

防汚機能が長期間持続!期間中は目障りなウォータースポット(ウロコ状)が殆どつきません。

施工してしばらくの間、曇り止め効果も発揮します。

※親水効果がなくなっても防汚機能は継続!

注意)

本液の品質保持期限は約12ヶ月です。(冷暗所で保管した場合)
必要な分量ずつお求めください。

■お試しミニセット

研磨剤やバッドと一緒に
50mL・100mLの「お試しミニ
セット」も揃えています。

